

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Paeninsula Ultramatt

DEKORATIVNA BOJA SA KRAJNJE MAT EFEKTOM ZA UNUTARNJE RADOVE



SERIE 346

PAENINSULA ULTRAMATT - V.2024-09-23

OPIS

Ukrasni finiř za uređivanje i personaliziranje prostora i prostorija u interijerima, po najsuvremenijim stilovima i tendencijama. Ekskluzivni "ultra mat" finiř ujednačenog i elegantnog izgleda i precizan odabir boja prema talijanskoj umjetničkoj tradiciji, predstavljaju savršenu kombinaciju za realizaciju ekskluzivnih, modernih i trendovskih prostora. Visoka pokrivna moć i lakoća uklanjanja mrlja s njega, čini ga lakim za primjenu i za dalje čišćenje. Bezmirisan je, ne sadrži hlapive organske tvari (VOC), plastifikante i formaldehid.

Sukladno francuskom ministarskom ukazu glede kakvoće zraka u unutarnjim prostorijama, svrstan je kao A+.

Ovo je sredstvo sukladno specifikacijama Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Sukladnost sa zahtjevima iz Pravilnika EC 852/2004 u oblasti higijene prehrambenih artikala.

Redcert² certifikat: proizvod smanjuje potrošnju fosilnih resursa korištenjem obnovljivih sirovina u lancu vrijednosti.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimer u vodenoj otopini
- Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A+
- Certifikacija Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Sukladan je zahtjevima iz Pravilnika EC 852/2004 sukladan je HAACP-u
- *Izvešće o ispitivanju br. 5278F2021 od strane Studio ASA - Treviso, sukladno Standardu UNI 11021:2002.

Klasifikacija UNI EN 13300:

- Otpornost na pranje ISO 11998: klasa 1
- Sjajnost EN ISO 2813: 2,5 kut 85°, jako mat
- Pokrivnost ISO 6504-3: klasa 2 sa učinkom od 7 m²/l

Ostale karakteristike:

- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l,

-Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.

-Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 30 min; slijedeći sloj se može nanositi nakon 2 h.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:

-Nove ili stare žbuke na bazi hidrauličnih veziva.

-Beton

-Gips ili gipsane ploče

-Staru boju, organske ili mineralne prirode koja je suha, kompaktna, upijajuća i konzistentna.

-Mineralni konglomerati raznih vrsta, koji imaju dovoljnu upojnu moć

-Na nove ili već premazivane podloge iz dimenzijski stabilnog drva

-Na prethodno pred-tretirane podloge iz željezovitih metala

-Na pocinčane površine, po aluminiju i lakim legurama

Površine trebaju biti odgovarajuće pripremljene sljedeći UPUTE O PRIPREMI PODLOGE.

Ne nanositi na alkalne i svježe površine, priekati određeno vrijeme da se podloga osuši, cca. 28 dana.

POZOR kod tretmana drva s puno tanina u sebi. Kako bi se umanjila mogućnost stvaranja tamnih mrlja, treba nanijeti izolirajući temeljni premaz UNIMARC ANTITANNINO šif. 3390019.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

-Osigurati da je podloga dovoljno stara i u potpunosti suha.

-U slučaju plijesni, tretirati površinu sa COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje, i COMBAT 333 za sanaciju površine. Kako bi zaštitili zid od stvaranja plijesni proizvodu dodati COMBAT 444.

-Očistiti prašinu i oprati da bi se otklonila sva plijesan, gljivice i ostatci stare boje. U potpunosti otkloniti sve slojeve stare boje na bazi vapna ili unutarnjih boja.

-Izgletati sve neravnine površine i tretirati pukotine i rupice sa TAMSTUCCO, te lagano izbrusiti brusnim papirom.

-Koristiti odgovarajuće proizvode za gletanje pukotina.

-Ukoliko je potrebno izravnati sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC prema tipu površine.

-Na čistu, suhu površinu nanijeti jedan sloj IDROFIS-a akrilne impregnacije na bazi vode za zidove ili ATOMO dubinsku impregnaciju na bazi vode. Na gipsane ploče nanijeti PREPARA tonirani učvršćivač. U slučaju ostataka tankog sloja stare tempere ili boje koja se ljušti, nanijeti jedan sloj ISOMARC-a ili ATOMO.

-Za postizanje glatke površine na poroznim ili nejednakim podlogama nanijeti 2 premaza UNIMARC UNIVERSALE.

-Preći na nanošenje sredstva za završnu obradu.

Drvene površine:

- Obrusite brusnim papirom kako biste uklonili drveno vlakno koje viri kao i špiceve.

- Uklonite eventualne slojeve stare boje koja se ljušti, a svim već obojanim površinama dajte potrebnu hrapavost.

- Eventualnu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.

- Nepravilnosti popravljajte sintetskih štukom. Brusnim papirom poravnajte gletovane površine i uklonite prašinu.

- Na suhu i čistu podlogu nanosite temeljnu boju UNIMARC FONDO

UNIVERSALE serija 335.

- Preći na nanošenje sredstva za završnu obradu.

Površine iz željezovitih metala:

- Mehaničkim ili ručnim čišćenjem skinite ljuske od slojeva koji potpuno ne prijanjaju, te eventualne tragove rđe.
- Uklonite eventualne slojeve starih boja koji slabo prijanjanju i obrusite brusnim papirom cijelu površinu.
- Podesnim razrjeđivačem odmastite podlogu.
- Uklonite sve tragove prašine i prljavštine.
- Na savršeno suhu podlogu, nanosite MARCOTECH AU METAL PRIMER.
- Preći na nanošenje sredstva za završnu obradu.

Pocinčane površine, aluminij i lake legure:

- Eventualne zaostatke oksida uklonite mehaničkim ili manualnim čišćenjem.
- Pažljivo odmastite pomoć odgovarajućih alkaličnih otopina, ili pak pomoću razrjeđivača.
- Uklonite eventualne slojeve starih boja koji slabo prijanjanju i obrusite brusnim papirom cijelu površinu tako da na kraju postane hrapava.
- Uklonite svu zaostalu prašinu i na savršeno suhu podlogu nanosite MARCOTECH AU METAL PRIMER.
- Preći na nanošenje sredstva za završnu obradu.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura podloge: Min. +8 °C / Max. +35°C

Vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min. +5 °C/Max.+35 °C

Vlažnost površine: <10%

-Alat: kist, valjak ili špricanjem

Metoda pomoću šprice preporučuje se za površine iz drva i metala, i tako se postiže optimalan estetski učinak, pri čemu površine postaju više zaglađene i ujednačene.

-Broj nanosa: barem 2 nanosa.

-Razrjeđivanje: vodom.

.kist, valjak. spreman za uporabu, ili najviše do 10%

.šprica: 10%.

- Kako bi se istakla svojstva ove završne obrade, površine treba pripremiti kako bi bile savršeno ravne i glatke.

-Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

-Prosječna potrošnja: 10-11 m²/l za jedan premaz, odnosi se na površine srednje upojne moći i glatke. Potrebno je izvršiti preliminarni test za svaku pojedinu podlogu kako bi ustanovili točnu potrošnju.

NIJANSIRANJE

Nijansa se može dobiti pomoću sustava miješanja boja.

Proizvod se može tonirati i sa COLORADO pigmentima serija 548.

U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)
Kat. A/l: Dekorativni premazi (baza voda): 200 g/l (2010)
Sadrži max: 0,5 g/l HOS

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Dekorativni krajnje mat finiše za interijere
Primjena PAENINSULA ULTRAMATT serije 346 na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji, obavlja se na unaprijed pripremljene površine, u vidu najmanje 2 sloja i u količini zavisnoj od upijanja podloge.
Isporuka i nanošenje materijala € po m².